

TECHNISCHES DATENBLATT

Korngrösse :	4 / 8 mm	Abbauggebiet :	Moselbecken	Werk:	Bech-Kleinmacher
---------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	--------------	-------------------------

Eigenschaften	Anforderung	Resultat	Anzahl Analysen
Schüttdichte kg / m ³		1,49	3
Kornrohdichte / Pyknometerverfahren in g/cm ³		2,65	1
Druckfestigkeit (Kornfraktion 6/8<2mm) in Gew.-%	<30	24,50	1
Frostwiderstand EN1367-1	F 1	0,30	1
Flakiness Index EN 933-3	F1	17,00	1
Micro Deval (Korngrösse 10/14)	MDE 20	11,4	1
Los Angeles (Korngrösse 10/14)	LA 35	27,0	1

Kornzusammensetzung Korngruppe 4/8 moselle				Anzahl Analysen :	11
Siebgrösse mm	Durchschnitt Xn	Vsi	Vss	kleinster Wert	grösster Wert
0,063	0,19	<1,5%		0	0,1
2,0	0,5	0	5	0,3	1,6
4,0	4,9	0	20	2,6	10,2
5,6	33,1	25	45	26,3	38,1
8,0	91,3	85	99	87,2	96,2
11,2	100,0	98	100	98,9	100
16,0	100,0	100	100	100	100

Graphische Darstellung

